

Produkt 01070330 2-K-EP Grundier- / Mörtelbindemittel, schnellhärtend, total solid, transparent

1 Allgemeine Daten

Anwendung

VIASOL EP-T703 SN wird als Schnellgrundierung für mineralischen Untergründen verwendet. Es kann auch bei erhöhten Restfeuchten und auf Untergründen mit der Gefahr der rückseitigen Feuchteinwirkung eingesetzt werden.

Außerdem können aus VIASOL EP-T703 SN in Verbindung mit VIASOL Quarzsandmischungen Mörtelbeläge für Industriefußböden mit höchsten mechanischen Anforderungen gefertigt werden.

Produktbeschreibung

VIASOL EP-T703 SN ist ein schnellhärtendes, farbloses, lösemittelfreies (total solid) 2-K-Epoxidharzbindemittel. VIASOL EP-T703 SN zeigt hervorragende mechanische Eigenschaften und wird auch für Reparaturzwecke eingesetzt. Es härtet im Vergleich zu VIASOL EP-T703 deutlich schneller aus, zeichnet sich aber durch eine relativ lange Verarbeitungszeit, vor allem des angemischten Mörtels, aus.

Unter UV- und Witterungseinflüssen sind Epoxidharze generell nicht farbstabil. Wir empfehlen daher bei Mörtelbelägen eine farbstabile Versiegelung aufzubringen.

VIASOL Systeme

VIASOL EP-T703 SN ist ein Bindemittel für Mörtelbeläge im System: VIASOL **COMPACT**

Außerdem kann VIASOL EP-T703 SN für fast alle Systeme auf Epoxidharzbasis als schnelle Grundierung eingesetzt werden.

Pflege

Um die Eigenschaften des Kunstharzbodenbelags langfristig zu bewahren, empfehlen wir eine regelmäßige Pflege. Bitte fordern Sie hierzu unsere VIACOR Pflegeanleitung an. Vor Erstbenutzung empfehlen wir generell eine Grundreinigung mit Ersteinpflege durchzuführen.

(A) Technische Daten

Flüssige Mischung (A+B)

1. Festkörpergehalt	> 99 %
2. Dichte Bindemittel (20°C)	1,1 g/cm ³
3. Viskosität (20°C)	280 - 420 mPas
4. Gebindegröße (2-Komponentengebinde)	24,6 kg (17,1 kg A + 7,5 kg B) 10 kg (6,9 kg A + 3,1 kg B)
5. Farbe	transparent, gelblich
6. Lagerfähigkeit (20 °C)	24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde
7. Lagerbedingungen	Trocken bei 10 – 25°C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

(B) Technische Daten

Ausgehärtetes Material

1. Haftabzugsfestigkeit (DIN EN ISO 4624)	> 2,5 N/mm ²
---	-------------------------

Technische Beratung

Möglichkeiten zum Schichtaufbau und detaillierte Informationen zur Verlegung von VIASOL Produkten siehe VIASOL Systemplaner oder wenden Sie sich direkt an die VIACOR Polymer GmbH
Tel: +49 (0)7472-949990
E-Mail: info@viacor.de

Produkt 01070330 2-K-EP Grundier- / Mörtelbindemittel, schnellhärtend, total solid, transparent

2 Verlegeanleitung

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Verarbeitungshinweise.

Untergrundvorbereitung

Verwendung als Grundierung:

Der Untergrund muss durch Kugelstrahlen vorbehandelt werden. Grobe Verunreinigungen können durch Fräsen entfernt werden. VIASOL EP-T703 SN kann bei Untergrundfeuchten bis max. 6 CM % bei ausreichend saugfähiger, pfützenfreier Oberfläche direkt auf den Untergrund aufgebracht werden. In den Poren darf kein Wasser sein. Der Untergrund muss eine Haftzugfestigkeit von mind. 1,5 N/mm² aufweisen. Außerdem muss er frei von öligen, fettigen oder trennmittelhaltigen Verunreinigungen, losen Teilen etc. sein. Risse und Hohlstellen sind vorher sachgerecht zu beseitigen.

Verwendung als Bindemittel für Mörtelbelag:

Der Untergrund muss sauber und frei von Trennmitteln sein. Mörtel mit VIASOL EP-T703 SN als Bindemittel werden direkt auf die Grundierung aufgebracht. Unebenheiten oder Löcher sollten vorher mit VIASOL EP-T703 SN beseitigt werden. Die Applikation des Mörtels sollte innerhalb des Überarbeitungszeitraums der darunterliegenden Schicht erfolgen.

Verarbeitung

Das Produkt wird in aufeinander abgestimmten Mengen in 2-Komponentengebinden geliefert. Die B-Komponente muss restlos in die A-Komponente entleert werden. Beide Komponenten sind mit einem mechanischen Rührwerk mind. 2 - 3 Minuten homogen zu vermischen. Das Einrühren von Luft ist zu vermeiden.

Grundierung: Nach dem Umtopfen wird VIASOL EP-T703 SN sofort auf die zu beschichtende Fläche gegossen und mit einer Kaubspachtel oder einem Gummischieber verteilt. Die Grundierung muss filmbildend und porenfrei aufgetragen werden. Eventuell empfiehlt sich ein zweiter Arbeitsgang, insbesondere wenn mit erhöhten Restfeuchten > 4 CM% oder mit rückwärtiger Durchfeuchtung zu rechnen ist. Hier kann mit einer kurzflorigen Plüschwalze nachgewalzt werden. Zur Verbesserung der Zwischenschichtenhaftung kann die zweite VIASOL EP-T703 SN - Schicht leicht mit Quarzsand (ca. 800 g/m² VIASOL QS 0,3-0,8) abgestreut werden. Bei Verwendung als Grundierung für Kunstharzmörtel sollte mit Quarzsand abgestreut werden (ca. 1000 g/m²).

(C) Technische Daten

Flüssige Mischung (A+B)

1. Mischungsverhältnis A : B Gewichtsteile (in kg)	100 : 44 (Gew. %)
2. Verarbeitungszeit (20°C) Topfzeit (20°C)	ca. 12 Minuten ca. 7 Minuten
3. Verarbeitungstemperatur	10 – 30°C (mind. 3 Grad über dem Taupunkt)
4. Materialverbrauch Grundierung Mörtel je mm Schichtdicke	ca. 300 – 500 g/m ² ca. 2000 g/m ²
5. Begehbarkeit (20°C) abgestreut oder nicht abgestreut / Mörtel	nach ca. 3 Stunden
6. Folgebeschichtung (20°C)	innerhalb 2 – 6 Std.
7. volle Belastbarkeit mechanisch (20°C) chemisch (20°C)	nach 2 Tagen nach 7 Tagen

Mörtel

Das Mischungsverhältnis Bindemittel/Füllstoffe kann zwischen 1:9 bis 1:7 variiert werden. Der Kunstharzmörtel wird in herkömmlicher Weise in einer Mindestschichtdicke von 4 - 8 mm auf die Grundierung aufgebracht, abgezogen und von Hand geglättet. Nach dem Aushärten kann der direkt genutzte Mörtelbelag 2 – 3 Mal mit VIASOL EP-T703 (SN) abgespachtelt werden.

Reinigung

Zur Reinigung von Werkzeugen und anderen Verschmutzungen wird VIASOL SO-X10 als Werkzeugreiniger empfohlen.

Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49 7472 94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

Produkt 01070330 2-K-EP Grundier- / Mörtelbindemittel, schnellhärtend, total solid, transparent

3 Weitere Informationen

CE-Kennzeichen



CE-Kennzeichen nach DIN EN 13813

Die DIN EN 13813 „Estrichmörtel und Estriche - Estrichmörtel und Estrichmassen – Eigenschaften und Anforderungen“ legt Anforderungen an Estrichmörtel fest, die für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen eingesetzt werden. Kunstharzbeschichtungen und -Versiegelungen werden ebenfalls von dieser Norm erfasst. Details siehe CE-Kennzeichen und Konformitätserklärung.

Dekopaint-Richtlinie (EU 2004/42/EG)

Der Grenzwert für Produkte im gebrauchsfertigen Zustand (Produkttyp nach Tabelle IIA j Typ Lb) beträgt:

Stufe II (ab 2010) < 500 g/l VOC.

Dieses Produkt enthält im gebrauchsfertigen Zustand weniger als 500 g/l VOC.

Gefahrenhinweise

GIS-CODE: RE90

Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig

Das Produkt ist lösemittelfrei nach den Empfehlungen der deutschen Bauchemie.

Schutzmaßnahmen

Hinweise zum Umgang mit dem Produkt entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den Richtlinien der chemischen Industrie über den Umgang mit Beschichtungsstoffen (M004/M023). Die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Gefahrstoffverordnung sind zu beachten.

Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille zu tragen.

Rechtshinweise

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, wir haften für Schäden:

- aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen und
- soweit uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Der Empfänger hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Es gilt die jeweils aktuellste Version des Produktdatenblattes, das auf der VIACOR Homepage unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann.

Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49 7472 94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de