

Produkt 01098000      2-K-EP Haftbrücke für Magnesitböden, wässrig, transparent

## 1 Allgemeine Daten

### Anwendung

VIASOL EP-B980 wird als wasserverdünnbare Haftbrücke bei der Verlegung von Magnesitstrichen auf mineralischen Untergründen eingesetzt.

### Produktbeschreibung

VIASOL EP-B980 ist eine hochwertige, wasserverdünnbare, epoxidharzgebundene Haftbrücke. Bedingt durch die lange Verarbeitungszeit garantiert das Produkt auch auf großen Flächen einen gleichmäßig guten Verbund zwischen Magnesitstrich und dem zementären Untergrund.

### Pflege

Um die Eigenschaften des Magnesitbodenbelags langfristig zu bewahren, empfehlen wir eine regelmäßige Pflege. Bitte fordern Sie hierzu unsere VIASOL Pflegeanleitung an.

### Technische Beratung

Möglichkeiten zum Schichtaufbau und detaillierte Informationen zur Verlegung von VIASOL Produkten siehe VIASOL Systemplaner oder wenden Sie sich direkt an die VIACOR Polymer GmbH  
Tel: +49 (0)7472-949990  
E-Mail: [info@viacor.de](mailto:info@viacor.de)

#### (A) Technische Daten

##### *Flüssige Mischung (A+B)*

1. Festkörpergehalt	47 %
2. Dichte (20°C)	1,05 g/cm <sup>3</sup>
3. Gebindegröße (2-Komponentengebinde)	18 kg (10,5 kg A + 7,5 kg B)
4. Farbe	transparent
5. Lagerfähigkeit (20 °C)	24 Monate im geschlossenen Originalgebinde
6. Lagerbedingungen	Trocken bei 10 – 25° C, vor Frost schützen, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden

#### (B) Technische Daten

##### *Ausgehärtetes Material*

1. Haftabzugsfestigkeit (DIN EN ISO 4624)	> 2,5 N/mm <sup>2</sup>
---	-------------------------

Produkt 01098000      2-K-EP Haftbrücke für Magnesitböden, wässrig, transparent

## 2 Verlegeanleitung

### Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss durch Kugelstrahlen vorbehandelt werden. Grobe Verunreinigungen können durch Fräsen entfernt werden.

Der Untergrund sollte eine Haftzugfestigkeit von mind. 1,5 N/mm<sup>2</sup> aufweisen. Außerdem sollte er frei von öligen, fettigen oder trennmittelhaltigen Verunreinigungen, losen Teilen etc. sein. Risse und Hohlstellen sind vorher sachgerecht zu beseitigen.

### Verarbeitung

VIASOL EP-B980 wird in aufeinander abgestimmten Mengen in 2-Komponentengebinden geliefert. Die B-Komponente muss restlos in die A-Komponente entleert werden. Beide Komponenten werden im angegebenen Mischungsverhältnis mit einem mechanischen Rührwerk 2-3 Minuten homogen gemischt. Anschließend wird das Bindemittel mit 7,5 l Wasser verdünnt und homogenisiert. Das Produkt wird sofort nach dem Mischen auf den gereinigten Betonuntergrund gegossen und gründlich eingebürstet. Bei stark saugenden Untergründen ist ein zweiter Auftrag erforderlich. Der Magnesitbelag wird anschließend auf die klebrige Haftbrücke aufgegossen und in gewohnter Weise verarbeitet. Die Haftbrücke muss hierzu klar sein und nicht mehr milchig trüb wie unmittelbar nach dem Auftragen. Hierbei ist je nach Temperatur eine Wartezeit von 1 – 6 Stunden einzuhalten.

Zur Reinigung von Werkzeugen und anderen Verschmutzungen wird Wasser als Werkzeugreiniger verwendet.

### Überarbeitung

Die Verlegung des Magnesitstrichs auf der Haftbrücke muss erfolgen, solange die Haftbrücke noch klebrig ist, sonst muss erneut die Haftbrücke VIASOL EP-B980 aufgetragen werden.

### (C) Technische Daten

#### Flüssige Mischung (A+B)

1.	Mischungsverhältnis A : B	<b>100 : 71</b> Gew. Teile (+71 Teile Wasser)
2.	Verarbeitungszeit (20°C)	ca. 2 Stunden
3.	Verarbeitungstemperatur	10 – 30°C (mind. 3 Grad über dem Taupunkt)
4.	Materialverbrauch Bindemittel Fertigmischung incl. Wasser	ca. 100 – 250 g/m <sup>2</sup> ca. 140 – 350 g/m <sup>2</sup>
5.	Begehbarkeit (20°C)	nach 1 – 6 Std.
6.	Folgebeschichtung (20°C)	nach 1 – 6 Std.

#### Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49 7472 94999-0, [info@viacor.de](mailto:info@viacor.de), [www.viacor.de](http://www.viacor.de)

Produkt 01098000 2-K-EP Haftbrücke für Magnesitböden, wässrig, transparent

## 3 Weitere Informationen

### CE-Kennzeichen



#### CE-Kennzeichen nach DIN EN 13813

Die DIN EN 13813 „Estrichmörtel und Estriche - Estrichmörtel und Estrichmassen – Eigenschaften und Anforderungen“ legt Anforderungen an Estrichmörtel fest, die für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen eingesetzt werden. Kunstharzbeschichtungen und -Versiegelungen werden ebenfalls von dieser Norm erfasst.

Details siehe CE-Kennzeichen und Konformitätserklärung.

### Dekopaint-Richtlinie (EU 2004/42/EG)

Der Grenzwert für Produkte im gebrauchsfertigen Zustand (Produkttyp nach Tabelle IIA j Typ Wb) beträgt: Stufe II (ab 2010) < 140 g/l VOC.

Dieses Produkt enthält im gebrauchsfertigen Zustand weniger als 140 g/l VOC.

### Gefahrenhinweise

#### GIS-CODE: RE2

Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig

#### Schutzmaßnahmen

Hinweise zum Umgang mit dem Produkt entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den Richtlinien der chemischen Industrie über den Umgang mit Beschichtungsstoffen (M004/M023). Die einschlägigen Vorschriften, wie z. B. die Gefahrstoffverordnung sind zu beachten.

Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille zu tragen.

### Rechtshinweise

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, wir haften für Schäden:

-aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen und

-soweit uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Der Empfänger hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Es gilt die jeweils aktuellste Version des Produktdatenblattes, das auf der VIACOR Homepage unter [www.viacor.de](http://www.viacor.de) heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann

#### Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49 7472 94999-0, [info@viacor.de](mailto:info@viacor.de), [www.viacor.de](http://www.viacor.de)