

**Produkt 07111100/200/300/400/101**
**Quarzsand für VIASOL*DESIGN* -Systeme**

## 1 Allgemeine Daten

### Anwendung

VIASOL QNV1, QNV2 und QNV3 Sande werden als Einstreuquarzsand für Beschichtungen in den VIASOL*DESIGN* Systemen verwendet.

Weiterhin werden VIASOL QNV Quarzsande zum Füllen der Nivellierschichten und der Einstreubeläge in den VIASOL*DESIGN* Systemen verwendet

Weitere Anwendungen in anderen Systemen entsprechend der Systemdatenblätter sind möglich.

### Produktbeschreibung

VIASOL QNV ist ein natürlicher, feuergetrockneter Quarzsand, der in verschiedenen Körnungen erhältlich ist.

VIASOL QNV 0	0,05-0,4 mm
VIASOL QNV 1	0,1 - 0,3 mm
VIASOL QNV 2	0,4 - 0,8 mm
VIASOL QNV 3	0,6 - 1,3 mm
VIASOL QNV 4	0,05-2,0 mm

**Achtung:** es handelt sich um ein Naturprodukt, leichte Farbtonunterschiede zwischen verschiedenen Chargen sind nicht zu vermeiden.

### Verarbeitung

Die Verbrauchswerte entnehmen Sie bitte den entsprechenden Verlegeanleitungen oder Systemkalkulationen.

Zum Füllen: Die Harz- und Härter-Komponente werden mit einem geeigneten Rührwerk vorgemischt, anschließend wird der Quarzsand zugegeben und gut eingemischt. Da sich der Quarzsand absetzen kann, sollte das Produkt anschließend so schnell wie möglich auf den Boden aufgebracht werden.

Zum Abstreuen: VIASOL QNV1, 2, oder 3 wird in die frische Nivellierschicht VIASOL EP-N300LO N/ VIASOL EP-N1300 im Überschuß eingestreut. Im System VIASOL *DESIGN QNV* wird die Einstreuschicht aus VIASOL EP-Q510LO/ EP-Q3610 mit VIASOL QNV2 Sand im Überschuss abgestreut.

Nach vollständiger Härtung können Einstreubeläge mit VIASOL QNV Sanden mit einer Tellerschleifmaschine (bis 35 kg) überschleift werden.

### Technische Beratung

Anwendungsmöglichkeiten und detaillierte Informationen zur Verlegung von VIASOL Produkten erhalten Sie direkt bei der VIACOR Polymer GmbH

Tel: +49 (0)7472-949990

E-Mail: [info@viacor.de](mailto:info@viacor.de)

### (A) Technische Daten

#### **Festes Produkt**

1. Festkörper	100 %
2. Dichte	2,7 g/cm <sup>3</sup>
3. Gebindegröße	25 kg Säcke oder Eimer
4. Lagerfähigkeit (20 °C)	24 Monate
5. Lagerbedingungen	trocken bei 5 – 25°C

### Schutzmaßnahmen

Hinweise zum Umgang mit dem Produkt entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den Richtlinien der chemischen Industrie über den Umgang mit Beschichtungsstoffen (M004/M023). Bei der Verarbeitung sind geeignete Schutzkleidung und Staubmasken ggfls. eine Schutzbrille zu tragen.

### Rechtshinweise

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, wir haften für Schäden:

-aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen und

-soweit uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Der Empfänger hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Es gilt die jeweils aktuellste Version des Produktdatenblattes, das auf der VIACOR Homepage unter [www.viacor.de](http://www.viacor.de) heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann.