

PORPLASTIC *M olympic*

Massiver ein- oder mehrlagiger PUR-gebundener Gießbelag mit eingestreutem farbigem EPDM-Gummigranulat, wasserundurchlässig

DER PROFI BELAG



Emissionsarm

WA zertifiziert



Hohe Lebensdauer

Anwendungsbereiche

Laufbahn

Anlaufbahn

Internationale Wettkämpfe

Wettkampfanlage Typ A, B, C

Kurzstreckenlaufbahnen

Hochleistungssport

Olympiade, Weltmeisterschaften



Porplastic

The sports brand by **viaCOR.**



Sportbau von Gramm GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39










info@porplastic.de

www.porplastic.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	AUSFÜHRUNG
LINIERUNGSFARBE PORPLASTIC X8090 	20 – 30 g/lfm	ca. 0,1 – 0,2 mm	Spray
UV-SIEGEL (optional) PORPLASTIC S6020	0,17 – 0,2 pro Schicht	ca. 0,1 mm	Spray, in 2 Schichten
VERSCHLEISSSCHICHT PORPLASTIC C570 PORPLASTIC EPDM (1-4mm) 	ca. 2,8 kg/m ² 2,8 netto 4,0 brutto	ca. 3 – 5 mm	Zahn rakel/ Einstreuen
2. EINSTREUSCHICHT PORPLASTIC C570 PORPLASTIC SBR (1-4mm) 	ca. 3 kg/m ² 3,0 netto 3,5 brutto	ca. 5 mm	Zahn rakel/ Einstreuen
1. EINSTREUSCHICHT PORPLASTIC C570 PORPLASTIC SBR (1-4mm) 	3 - 3,5 kg/m ² 3,0 netto 3,5 brutto	ca. 5 mm	Zahn rakel/ Einstreuen
GRUNDIERUNG (optional) PORPLASTIC P270 (for asphalt) 	0,15 – 0,2 kg/m ²	0,1 mm	Rolle oder Spray

Performance-Check

 WA-Zertifiziert in 15 mm	 Kraftabbau von 38%	 Bruchdehnung von 80%
 Zugfestigkeit von 0,53 N/mm²	 Reibung von 64	 Dauerhafte Spikebeständigkeit
 Vertikale Verformung von 1,8 mm	 Erfüllt die Umwelanforderungen	 In vielen Farben lieferbar

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der PORPLASTIC Homepage unter www.porplastic.de heruntergeladen oder bei PORPLASTIC angefordert werden kann. **Stand: Januar 2022** - technische Änderungen vorbehalten.

