

PORPLASTIC *SB economic*

Basisschicht mit farbiger Strukturspritzbeschichtung als Wettkampfbelag, wasserdurchlässig

DER WIRTSCHAFTLICHE BELAG



WA zertifiziert

Strukturspritzbeschichtung



In vielen Farben verfügbar

Anwendungsbereiche

Laufbahn

Anlaufbahn

Internationale Wettkämpfe

Wettkampfanlage Typ B, C

Kurzstreckenlaufbahnen

Spielfelder

Olympiade, Weltmeisterschaften



Porplastic

The sports brand by **viacor**.



Sportbau von Gramm GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@porplastic.de

www.porplastic.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBAUCH	STÄRKE	WERKZEUG
LINIERUNGSFARBE ^(optional) PORPLASTIC X8090 	20 – 30 g/lfm	ca 0,1 – 0,2 mm	Spray
UV-SIEGEL PORPLASTIC S6020 	ca 0,17 – 0,2 kg/m ² pro Schicht	0,1 – 0,2 mm	Spray, in 2 Schichten
SPRITZBESCHICHTUNG PORPLASTIC S670/S675 PORPLASTIC EPDM (0,5-1,5) + Pulvermehl 	ca 1,2 kg/m ² ca 0,8 kg/m ² ca 0,1 kg/m ²	ca 1 - 2 mm	Spray, In 2 Schichten
ELASTIKSCHICHT PORPLASTIC T770 PORPLASTIC SBR (1-4mm) 	1,4 – 1,8 kg/m ² 7,5 – 10 kg/m ²	11 – 15 mm	Einbau-Fertiger
GRUNDIERUNG PORPLASTIC P270 	0,15 – 0,2 kg/m ²	ca 0,1 mm	Rolle oder Airless Spritzen

Performance-Check

 WA-Zertifiziert in 12,2 mm	 Kraftabbau von 41%	 Bruchdehnung von 46%
 Zugfestigkeit von 0,47 N/mm²	 Reibung von 51	 Spike-fest
 Vertikale Verformung von 2,3 mm	 Erfüllt die Umwelanforderungen	 In vielen Farben lieferbar
 Wasserdurchlässig	 Rutschhemmend	 geprüft nach EN 14877 und DIN 18035-6

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der PORPLASTIC Homepage unter www.porplastic.de heruntergeladen oder bei PORPLASTIC angefordert werden kann. **Stand: Januar 2022** - technische Änderungen vorbehalten.



Hersteller: