







VIASOL **UNIVERSAL ESD**

Ableitfähige (dissipative), emissionsarme Epoxidharzbeschichtung, für mittlere chemische und bis schwere mechanische Belastungen, erfüllt die speziellen Anforderungen von EPA-Produktionsflächen. Ableitfähigkeit gem. DIN EN 61340-5-1, DIN EN 61340-4-1 und DIN EN 61340-4-5 auch ohne Versiegelung.

SYSTEMAUFBAU

Optional:

-  Ableitfähige Versiegelung oder Einpflege:
VIASOL PU-S6005P ESD
-  ESD-Verlaufsbeschichtung:
VIASOL EP-C3044 ESD
-  Leitschicht mit Kupferband zur Erde:
VIASOL EP-E1480
-  Kratzspachtel, Ausgleichsschicht:
VIASOL EP-C3000 (empfohlen)
-  Grundierung für zementäre Untergründe:
VIASOL EP-T703 oder andere
-  Untergrund: Beton, Zementestrich oder andere

SYSTEMSCHICHTSTÄRKE

2,0 – 5,0 mm



SYSTEMBESONDERHEITEN

- Erfüllt ESD-Anforderungen für EPA's
- Ableitfähigkeit gem. DIN EN 61340-5-1, 4-1 und 4-5 inkl. Walking Test (ohne Versiegelung)
- Emissionsarm geprüft nach AgBB Standard Und anderen Europäischen Standards TÜV-ProfiCert zertifiziert

ANWENDUNGSBEREICHE

- Produktionsflächen in der Elektronikindustrie und andere wie z.B. Pharmaindustrie mit speziellen Anforderungen für EPA's
- Labore und Technikbereiche
- Werkstätten
- Operationsräume und Intensivstationen



SYSTEMVORTEILE

- Für mittlere bis schwere mechanische Belastungen
- Emissionsarm geprüft gem. AgBB Standard und anderen Europäischen Standards
- Hohe Abrieb- und Schlagfestigkeit
- Gute chemische Beständigkeit
- Hygienisch, entspricht den Europäischen Hygienestandards der EU (ISEGA zertifiziert)
- Fugen- und nahtlose Verlegung, flüssigkeitsdicht
- Ableitfähigkeit gem. DIN EN 61340-5-1, 4-1 und 4-5 inkl. Walking Test auch ohne Versiegelung oder Einpflege
- Leicht rutschhemmend einstellbar

Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str.78, D-72108 Rottenburg,
Seite 1/2

Version Nr. 4

Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

Stand: 10-2019

VIASOL UNIVERSAL ESD

AUSFÜHRUNG UND VERBRÄUCHE

Schicht	Produkt	Verbrauch (kg/m ²)	Abstreung (kg/m ²)	Schichtdicke mm	Verlegung
Optional: ESD Versiegelung	VIASOL PU-S6005P ESD	0,13 – 0,18	keine	0,1 – 0,14	Mikrofaserroller
Ableitfähige Verlaufsbeschichtung	VIASOL EP-C3044 ESD	1,8 – 2,5	keine	1,5 – 2,0	Zahnpachtel, Zahn rakel + Stachelwalze
Leitschicht mit Kupferband zur Erde	VIASOL EP-E1480	0,08 – 0,10 inkl. 20 % Wasser	keine	0,06 – 0,08	Gummirakel + Farbroller
Kratzspachtel, Ausgleichschicht empfohlen	VIASOL EP-C3000 (+10-20% VIASOL QNV0)	0,8 – 2,0 + 0,08 – 0.400 QNV0	keine	0,5 – 2,0	Traufel, Gummischieber / Zahnpachtel, Zahn rakel
Grundierung	VIASOL EP-T703	0,3 – 0,5	optional QS 0,3 – 0,8 mm	0,2 – 0,3	Gummischieber, Farbroller
Untergrund	Zementgebundene Untergründe nach den entsprechenden "Normen und Zulassungen" müssen sauber und tragfähig sein und frei von Rissen und Hohlräumen. Haftzugfestigkeit $\geq 1,5 \text{ N} / \text{mm}^2$, Restfeuchte $< 4\% - \text{CM}$, bei Untergründen mit höheren Restfeuchten und mit rückseitiger Feuchteeinwirkung müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden oder eine feuchtigkeitssperrende Membrane muss installiert sein. Untergrundvorbereitung z.B. Schleifen oder Kugelstrahlen mit anschließendem Kehren und Saugen ist obligatorisch. Verbräuche sind mit VIASOL Quarzsanden und Füllstoffen ermittelt. Die Verwendung anderer Quarzsande und Füllstoffe kann Änderungen des Verbrauchs und der technischen Daten mit sich führen.				
Hinweis	Detaillierte Verarbeitungshinweise sind auf Anfrage erhältlich oder befinden sich in den Produktdatenblättern.				

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Norm	Ergebnisse
Druckfestigkeit	EN 196 / ASTM C109	ca. 70 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	EN 196 / ASTM C109	ca. 40 N/mm ²
Leitfähigkeit / Ableitfähigkeit (Dissipative) (bitte beachten Sie die Angaben und Hinweise in den Produktdatenblättern und Prüfberichten)	EN 61340-5-1 (2008 / 2017) EN 61340-4-1 (2016) EN 61340-4-5 (2005) EN 61340-4-5 (2017) ESD** mit und ohne Bodeneinpflege	$\leq 10^9 \Omega$ (Rg) $< 3.5 \times 10^7 \Omega$ (Rs) (Shoe-Person-Floor)** $< 1 \times 10^9 \Omega$ (Rs) (Shoe-Person-Floor)** $< 100 \text{ Volt}$ (body voltage)**
Shore-Härte	EN ISO 868	D 58 nach 28 d
Haftzugfestigkeit	EN ISO 4624	$> 2.5 \text{ N/mm}^2$ (Betonbruch)
Schlagfestigkeit	EN 13813	$\geq 4 \text{ Nm}$ (IR4)
Abriebbeständigkeit (Taber)	EN ISO 5470-1	$\leq 55 \text{ mg}$
Chemische Beständigkeit	EN ISO 2812-1	Testflüssigkeit 3, 10, 11 (andere auf Anfrage)
Brandklassifizierung	EN 13501-1	B _{fl} -S1

Hinweis: Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Produktdatenblättern oder kontaktieren Sie unseren technischen Service. Alle Daten in den Systemdatenblättern sind Laborwerte aus denen keinerlei Haftungsansprüche geltend gemacht werden können. Alle VIACOR Datenblätter werden regelmäßig aktualisiert, es obliegt dem Nutzer unserer Produkte sich über den aktuellen Stand des Datenblattes zu informieren (siehe www.viacor.de oder kontaktieren Sie uns) - alle technischen Informationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str.78, D-72108 Rottenburg,
Seite 2/2

Tel: +49/7472-94999-0, info@viacor.de, www.viacor.de

Version Nr. 4

Stand: 10-2019