

Produkt 0727110x

Elastische Schaummatte, emissionsarm

1 Allgemeine Daten

Anwendung

Die PORPLASTIC extra Schaummatte wird im System PORPLASTIC **INDOOR PEL extra** als Elastikschicht verwendet.

Anwendungsgebiete sind hauptsächlich punktelastische aber auch kombi-elastische Sporthallenbeläge.

Produktbeschreibung

PORPLASTIC extra Schaummatte ist eine vorgefertigte elastische Schaummatte auf Basis von Kautschuk und Schneideresten aus Neuschäum gebunden mit Polyurethanharz-Bindemitteln. Die Matte wird in Rollen geliefert.

PORPLASTIC extra Schaummatte ist in verschiedenen Dicken (4 - 12 mm) erhältlich.

Sportboden Systeme

Punkt-, oder kombielastischer Sporthallenbelag

PORPLASTIC **INDOOR PEL extra**

PORPLASTIC **INDOOR CEL**

Technische Beratung

Möglichkeiten zum Schichtaufbau und detaillierte Informationen zur Verlegung von VIACOR Produkten siehe VIACOR Systemdatenblätter oder wenden Sie sich direkt an uns

Tel: +49 (0) 7472 – 94 999 - 0

E-Mail: info@viacor.de

2 Verlegeanleitung

Untergrundvorbereitung

PORPLASTIC extra Schaummatte werden mit dem Kleber PORPLASTIC B976 auf den trockenen, tragfähigen, trennmittelfreien und festen Untergrund aufgeklebt. Bei Restfeuchten von >4 Gew. % sollte vorher mit VIASOL EP-P210 grundiert werden (siehe entsprechende Produktdatenblätter).

Verarbeitung

Das Produkt wird in Bahnen geliefert und Stoß an Stoß auf den Untergrund aufgeklebt.

(A) Technische Daten

Bahnenware	
1. Material	PUR gebundene Schaumschneidereste
2. Lagerfähigkeit / Lagerbedingungen	24 Monate, trocken bei 10-25°C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
3. Rollenbreite	1,50 m mm
4. Rollenlänge	21 m (4-6 mm) 35 m (3-9 mm) andere auf Anfrage
5. Mattendicke	4 - 12 mm
6. Farbe	farbig
7. Flächengewicht (DIN EN ISO 845)	ca. 2,8 kg/m ² (9 mm) ca. 1,9 kg/m ² (6 mm)
8. Zugfestigkeit	> 0,25 N/mm ²
9. Bruchdehnung	> 30%

Rechtshinweise

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar.

Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, wir haften für Schäden:

-aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen und
-soweit uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Der Empfänger hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Es gilt die jeweils aktuellste Version des Produktdatenblattes, das auf der VIACOR Website unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann.