

PORPLASTIC RACE *M olympic*


Massiver ein- oder mehrlagiger PUR-gebundener Gießbelag mit eingestreutem farbigem Gummigranulat, wasserundurchlässig

DER PROFI BELAG



Spikebeständigkeit

WA zertifiziert



Hohe Lebensdauer

Anwendungsbereiche

Laufbahn

Anlaufbahn

Internationale Wettkämpfe

Wettkampfanlage Typ A, B, C

Kurzstreckenlaufbahnen

Hochleistungssport

Olympiade, Weltmeisterschaften

Porplastic

The sports brand by **viacor**.



VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBRAUCH	STÄRKE	AUSFÜHRUNG
LINIERUNGSFARBE PORPLASTIC X8090 	20 – 30 g/lfm	ca. 0,1 – 0,2 mm	Spray
UV-SIEGEL (optional) PORPLASTIC S6020 (SR) 	0,17 – 0,2 pro Schicht	ca. 0,1 mm	Spray, in 2 Schichten
VERSCHLEISSSCHICHT PORPLASTIC C570 GUMMIGRANULAT (1-4mm) 	ca. 2,8 kg/m ² 2,8 netto 4,0 brutto	ca. 3 – 5 mm	Zahn rakel/ Einstreuen
2. EINSTREUSCHICHT PORPLASTIC C570 GUMMI-GRANULAT (1-4mm) 	ca. 3 kg/m ² 3,0 netto 3,5 brutto	ca. 5 mm	Zahn rakel/ Einstreuen
1. EINSTREUSCHICHT PORPLASTIC C570 GUMMI-GRANULAT (1-4mm) 	3 - 3,5 kg/m ² 3,0 netto 3,5 brutto	ca. 5 mm	Zahn rakel/ Einstreuen
GRUNDIERUNG (optional) PORPLASTIC P270 (for asphalt) 	0,15 – 0,2 kg/m ²	0,1 mm	Rolle oder Spray

Performance-Check



WA-Zertifiziert in 13,7 mm



Kraftabbau von 37%



Bruchdehnung von 71%

Zugfestigkeit von
0,8 MPa

Reibung von 63



Dauerhafte Spikebeständigkeit






Vertikale Verformung von 1,8 mm



In vielen Farben lieferbar

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Website unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann - technische Änderungen vorbehalten.



Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH | Graf-Bentzel-Str.78 | 72108 Rottenburg | Germany | Tel: +49 7472 94999-0 | info@viacor.de | www.viacor.de