

PORPLASTIC RACE SW competition


Sandwichbelag aus Elastikschiicht, Porenverschluss und Gießbeschichtung mit farbig eingestreutem Gummi-Granulat, wasserundurchlässig

DER WETTKAMPF BELAG



WA zertifiziert

Sandwichbelag



Spikebeständig

Anwendungsbereiche

Laufbahn

Anlaufbahn

Internationale Wettkämpfe

Wettkampfanlage Typ A, B, C

Kurzstreckenlaufbahnen

Olympiade, Weltmeisterschaften

Hochleistungssport

Porplastic

The sports brand by **viacor**.



VIACOR Polymer GmbH

Graf-Bentzel-Str. 78

72108 Rottenburg

Tel. 07472 94 999-0

Fax 07472 94 999-39

info@viacor.de

www.viacor.de

Ausführung und Verbräuche

SCHICHT	VERBRAUCH	STÄRKE	AUSFÜHRUNG
LINIERUNGSFARBE PORPLASTIC X8090 	20 – 30 g/lfm	ca. 0,1 – 0,2 mm	Spray
UV-SIEGEL (optional) PORPLASTIC S6020 (SR) 	0,17 – 0,2 kg/m ² pro Schicht	ca. 0,1 mm	Spray, in 2 Schichten
VERSCHLEISSSCHICHT PORPLASTIC C570 GUMMI-GRANULAT (1-4mm) 	ca. 2,2 - 2,8 kg/m ² 2,8 netto 4,0 total	ca. 3 – 5 mm	Zahn rakel/ Einstreuen
PORENSCHLUSS PORPLASTIC L370 	ca. 1,1 – 1,8 kg/m ²	ca. 0,1 – 0,2 mm	Gummi-Schieber
ELASTIKSCHICHT PORPLASTIC T775 GUMMI-GRANULAT (1-4mm) 	1,2 – 1,5 kg/m ² 6,5 – 7,7 kg/m ²	ca. 10 - 12 mm	Fertiger
GRUNDIERUNG (optional) PORPLASTIC P270 (for asphalt) 	0,15 – 0,2 kg/m ²	0,1 mm	Rolle oder Spray

Performance-Check



WA-Zertifiziert in
15 mm



Kraftabbau von 42%



Bruchdehnung von 52%



Zugfestigkeit von
0,64 N/mm²



Reibung von 57



extrem Spike-fest





Vertikale Verformung von 1,9 mm



In vielen Farben
lieferbar

Bemerkung: weitere Informationen in den Produktdatenblättern oder wenden Sie sich an unseren technischen Service. Alle Angaben sind ca. Werte aus denen kein Haftungsanspruch abgeleitet werden kann. Es gilt die jeweils aktuellste Version des Datenblattes, das auf der VIACOR Website unter www.viacor.de heruntergeladen oder bei VIACOR angefordert werden kann - technische Änderungen vorbehalten.



Hersteller:

VIACOR Polymer GmbH | Graf-Bentzel-Str.78 | 72108 Rottenburg | Germany | Tel: +49 7472 94999-0 | info@viacor.de | www.viacor.de
Seite 2/2 Version Nr. 5 Stand: 08-2026